# Mode d'emploi

## LaserFlex – Film Flex pour la découpe et le décollement au laser

Découper en miroir

LaserFlex est un film polyuréthane multicouches à base aqueuse. Il possède un bon pouvoir couvrant et une grande élasticité. Comme support il y a un papier special.

LaserFlex a été spécialement développé non seulement pour la découpe mais également pour le décollement au laser. Les motifs les plus compliqués deviennent ainsi un jeu d'enfant. Ceci commence dès la création du motif, car il n'est plus nécessaire de vectoriser les graphiques pixels. Il suffit simplement de placer le film dans le laser – d'appliquer le laser – d'enlever le motif – de repasser – et c'est terminé ! A l'aide d'un ordinateur et d'un laser, on peut ainsi créer rapidement et à un prix avantageux des éditions très réduites de transferts.

Transférer le motif

Les motifs découpés et décollés sont repassés pendant 17 sec. à 165 °C sur les textiles ; le support peut être enlevé lorsqu'il est encore chaud. Flex sur Flex est possible, il convient pour ce faire de raccourcir le temps de compression pour la première couleur.

Enlever le film support, terminé !

LaserFlex convient pour le coton, le polyester et les tissus mélangés. Il ne convient pas pour le nylon et d'autres textiles enduits.

LaserFlex résiste au lavage à 60 °C.

L'échenillage par laser des transferts thermo-soudables pour textile est breveté par la société SEF (EP 2 000 250-B1).

### Conditions de transfert

Temp. : 165 °C
Durée : 17 s
Pression: modérée/élevée

Flex sur Flex possible

### Types de textiles

Coton, polyester, tissus mélangés. Ne convient pas pour le nylon et d'autres textiles enduits.

### Résistance au lavage

Lavable à 60°C

### Couleurs

LaserFlex est disponible en 8 couleurs

Autres couleurs sur demande

### Conditionnement

A4, 50 feuilles
A3, 50 feuilles
50 cm x 25 m

Autres conditionnements sur demande

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291 – V3 07/2012